

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС отделки фасадов деревянных домов материалами TEKNOS

№ 20 ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАКА.

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1	Шлифовка	Зернистость абразива Р 80-120.		
2	Пропитка	Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%.	<i>Текнол Аква 1410-01</i>	Расход ~ 8-10м ² /л. Операцию можно пропустить.
3	Сушка	Температура воздуха +23 °, относительная влажность 50-70%. Время высыхания - 1-1.5 часа.		Min t = +15°
4	Шлифовка	Зернистость абразива Р 100-150		
5	Обработка торцов	Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Время высыхания при +23 °- 1.5 часа	<i>Текнол JRM,</i> бесцветный или колерованный	Расход ~ 2-3 м ² /л Наноситься 1-2 слоя с промежуточной сушкой.
6	Нанесение лессирующего покрытия	Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. Перед нанесением тщательно перемешать.	<i>Аквапраймер 2900-02,</i> колерованный, без разбавления. Цвет: около 500 оттенков древесины.	Расход ~ 8-12м ² /л.
7	Сушка	Температура воздуха +23° - +38°, относительная влажность 50-70%. Время высыхания 1,5 – 2 часа.		Min t = +15°
8	Шлифовка	Зернистость абразива Р 150-200 или скочбрайт		Проводится осторожно, без повреждения покрытия, для снятия ворса.
9	Нанесение 1-го слоя поверхностного лака	Распылением, кистью. Температура воздуха +23° - +38°, относительная влажность 50-70%. Перед нанесением тщательно перемешать.	<i>Акватоп 2920-04 н/гл.,</i> с добавлением 3 –5% <i>Аквапраймер 2900-02(пункт 5)</i>	Расход ~ 4 м ² /л в 2 слоя. Можно разбавить водой до 10%.
10	Сушка	Температура воздуха +23° - +38°, относительная влажность 50-70%. Время высыхания-2 часа.		
11	Нанесение 2-го слоя поверхностного лака	Распылением или кистью. Температура воздуха +23° - +38°, относительная влажность 50-70%. Перед нанесением тщательно перемешать.	<i>Акватоп 2920-04 н/гл.,</i> с добавлением 3 –5% <i>Аквапраймер 2900-02</i> (пункт 5)	Можно разбавить водой до 10%
12	Сушка	Температура воздуха +23° - +38°, относительная влажность 50-70%. Время высыхания 2 часа.		

Долговечность покрытия не менее 8 лет.