

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС отделки фасадов деревянных домов материалами TEKNOS.

№ 24 НЕПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ.

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
|---|----------------------------|---|---|--|
| 1 | Пропитка | Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | <i>Текнол Аква 1410-01</i> | Расход ~8-10м ² /л. Операцию можно пропустить. |
| 2 | Сушка | Температура воздуха +23° относительная влажность 50-70%. Время высыхания - 1-1.5 час. | | Mint = +15° |
| 3 | Нанесение грунта | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Перед нанесением тщательно перемешать. | <i>Текнол 1881</i> | Разбавить водой 1:1. Расход ~8-10м ² /л (один слой) |
| 4 | Сушка | Время высыхания при +23° - 1 час. Нанесение следующего слоя через 24 часа. | | Mint = +5° |
| 5 | Обработка торцов | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Время высыхания при +23° - 1.5 часа | <i>Текнол JRM,</i> бесцветный или колерованный | Расход ~ 2-3 м ² /л. . Наноситься в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. |
| 6 | Нанесение 1-го слоя краски | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха выше+10° , относительная влажность ниже 80%. | <i>Нордика Эко 3330</i> в любой цвет по каталогам RAL, NCS, TEKNOMIX или др. | Расход ~ 5-8м ² /л. Допускается добавление до 10 % воды. |
| 7 | Сушка | Нанесение следующего слоя через 24 часа | | Избегать попадания на окрашиваемую поверхность солнечных лучей. Mint = +10° |
| 8 | Нанесение 2-го слоя краски | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха выше+10° , относительная влажность ниже 80%. | <i>Нордика Эко 3330</i> в любой цвет по каталогам RAL, NCS, TEKNOMIX или др. | Расход ~ 5-8м ² /л. Допускается добавление до 10 % воды. |
| 9 | Сушка | Время высыхания при +23° - 24 часа. | | Избегать попадания на окрашиваемую поверхность солнечных лучей. Mint = +10° |

Допускается применение Нордика Эко 3330 без грунта Текнол 1881.В этом случае первый слой разбавить водой на 15-20%.

Долговечность покрытия не менее 10 лет.