

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС отделки внутренних деревянных поверхностей материалами TEKNOS.

### № 26 ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОСКА. (межкомнатные двери, наличники, вагонка, панели, планки)

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1	Шлифовка	Зернистость абразива Р 100-150		
2	Грунтование	Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%.	<i>Текнол Аква 1410-01</i>	Расход ~8-10м <sup>2</sup> /л. Для сухих помещений можно не применять.
3	Сушка	Температура воздуха +23 ° относительная влажность 50-70%. Время высыхания 1- 1,5 часа.		Mint = +15°
4	Шлифовка	Зернистость абразива Р150-180		Легкая шлифовка, снять ворс.
5	Нанесение лессирующего покрытия	Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. Перед нанесением тщательно перемешать.	<i>Аквапраймер2900-02</i> колерованный, без разбавления. Цвет: около 500 оттенков древесины .	Расход ~8-10м <sup>2</sup> /л. Применяется для придания цвета, если в этом нет необходимости, то можно не использовать.
6	Сушка	Температура воздуха +23° -+38° относительная влажность 50-70%. Время высыхания 1 – 1,5 часа.		Mint = +15°
7	Шлифовка	Зернистость абразива Р 200 или скочбрайт		Легкая шлифовка, снять ворс. Если выполнялись п.п.2-4, шлифовку можно пропустить
8	Нанесение воска	Распылением, кистью или валиком. Температура воздуха +23°, относительная влажность 50-70%. Перед нанесением тщательно перемешать.	<i>Текновакс 1160-00 white</i> (лессирующе-белый) или <i>Текновакс 1160-00</i> (бесцветный)	Расход ~7-8м <sup>2</sup> /л. Наносится в 1-2 слоя
9	Сушка	Температура воздуха +23°, относительная влажность 50%. Время высыхания 2-3 час.		Mint = +15°
10	Полировка финишного покрытия	Зернистость абразива Р 240-300, нейлоновый абразив, грубая ткань.		При необходимости.

Допускается форсированная сушка при температуре до +40° С. При этом время сушки лакокрасочных материалов сокращается до 10-30 минут.