

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
отделки наружных деревянных поверхностей материалами TEKNOS.**№ 28 ЛЕССИРУЮЩИЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ.**

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1	Нанесение 1-го слоя	Окунанием, наливом, распылением, кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. Перед нанесением тщательно перемешать.	2 части <i>Аква Праймер 2900-02</i> (колерованный) + 1 часть <i>Текнол Вуд Ойл (Пууэлю)</i> (бесцветный)	Расход ~ 7-10м ² /л
2	Сушка	Температура воздуха +23° относительная влажность 50-70%. Время высыхания 2-4 часа.		Min t = +15°
3	Нанесение 2-го слоя	Окунанием, наливом, распылением, кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. Перед нанесением тщательно перемешать.	2 части <i>Аква Праймер 2900-02</i> (колерованный) + 1 часть <i>Текнол Вуд Ойл (Пууэлю)</i> (бесцветный)	Расход ~ 7-10м ² /л
4	Сушка	Температура воздуха +23° относительная влажность 50-70%. Время высыхания 24 часа		Min t = +15°