

**Характеристика изделия**

1 12.09.2006

ТЕКНОКРИЛ АКВА ПРАЙМЕР 7960**Праймер**

ТИП КРАСКИ	Водоразбавляемая непрозрачная грунтовочная краска воздушной сушки
ПРИМЕНЕНИЕ	Для грунтовочной пропитки древесины, применяемой для изготовления окон и дверей из сосны, ели и твердых пород
СПЕЦСВОЙСТВА	Минимальное поднятие ворса Хорошие консервирующие свойства Эластичная и открыта для диффузии Хорошая адгезия к деревянной поверхности Хорошо шлифуется Толщина мокрой пленки до 200 мкм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	Прим. 35 % по объему
Общая масса твердых веществ	Прим. 600 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	Прим. 5 г/л
Рекомендованная толщина пленки и теоретическая укрывистость	Сухая пленка (мкм) 50 Мокрая пленка (мкм) 125-150 Теоретическая укрывистость (м ² /л) 6-7
Время высыхания при + 23 °С/относит. влажность 50 %:	
- пыль не пристает (ISO1517)	30 мин
- сухая на ощупь (ISO 3678)	1-2 час
Время высыхания при + 25-30 °С/относит. влажность 50 %:	
- сухая на ощупь	60 мин.
	Заявленное время высыхания зависит от породы дерева, температуры, циркуляции воздуха, относительной влажности и пропитывающих свойств агента
- нанесение следующего слоя	Повторное нанесение возможно после 2-3-х часов; зависит от толщины пленки, температуры, влажности и циркуляции воздуха
Разбавитель	См. стр. 2
Очистка инструментов	Вода
Цвет	Белая
Глянец	Матовая
Хранение	См. дополнительную информацию
Условия безопасности	См. бюллетень по технике безопасности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая	
Условия нанесения	Древесина должна быть пропитана перед грунтованием При нанесении и сушки относительная влажность воздуха должна быть 40-60%. Температура: 15-25 ⁰ С	
Нанесение	<u>Оборудование</u>	<u>Разбавитель</u>
	Безвоздушный распылитель	Без разбавления
	Воздушный распылитель	Без разбавления
	Облив	Вода
	Кисть	Вода
Дополнительная информация	Пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом для получения дополнительной информации при окраске экзотических пород дерева	
	В качестве поверхностной краски применяйте ТЕКНОКРИЛ АКВА 7961	
	Хранение: см. этикетку Хранить в плотно закрытой банке Краску беречь от замерзания	

Данные, приведенные в настоящей характеристике изделия, получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени глянца. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество и гарантируем, что изделие соответствует требованиям качества АО «ТЕКНОС» (TEKNOS Oyj). Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием изделия не по назначению. Самую новую версию характеристики изделий, Бюллетеней по технике безопасности и схем окраски Вы найдете на нашей странице в Интернете: www.teknos-group.com