(495) 127-13-98
koda-paint.ru
v.21.10.2025

Техническое описание

КОДА Пейнтс

Описание: Самогрунтующаяся краска для наружных и внутренних работ.

Цвет: Белый (база А) или прозрачный (база С).

Тип: На водной основе.

Назначение: Краска предназначена для окрашивания деревянных окон, фасадов домов и беседок, заборов, детских площадок, садовой мебели, стен, потолков и иных поверхностей, включая изделия из фанеры и OSB панелей, кроме террас и полов. Колеруется в непрозрачные цвета.

Общие характеристики:

- Благодаря уникальной формуле, эффектно выделяет фактуру дерева;
- Улучшенная атмосферостойкость покрытия, повышенная защита от УФ-лучей;
- Самогрунтующийся материал, не требует предварительного грунтования;
- Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
- Хорошая тиксостропность, может наноситься вертикально;
- Комфортное нанесение, отличная растекаемость;
- Быстрое высыхание, оптимально для штабелирования в промышленных условиях.

Наполнение тары: 0,9 л, 4,5 л и 18 л.

Объем тары: 1 л, 5 л и 20 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	Белая: 47,2 ± 1 Прозрачная: 33,4 ± 1
Вязкость (Brookfield, 5 шп, 3 об, 23°, Мпа сек):	Белая: 9 000 ± 1000 Прозрачная: 16000 ± 1000
Плотность (г/м³):	Белая: 1,23 ± 0,02 Прозрачная: 1,04 ± 0,02
Метод нанесения:	Распыление, кисть, валик
Срок годности (5-35˚С):	2 года
Количество слоёв:	2 (распыление) или 3 (кисть, валик)
Расход на 1 слой:	125-150 г/м² (распыление) или 60-75 г/м2 (кисть, валик)
Время сушки (при 20 ˚С и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	Водой до 10% (при необходимости)

Блеск:	Матовый (10%) или Полуглянцевый (35%)

Подготовка поверхности: поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива Р80-120, после чего удалить образовавшуюся пыль. В случае окрашивания фанеры или работы с яркими цветами, рекомендуется нанести специальный белый грунт КОДА Праймер 03.

Нанесение и расход: тщательно перемешайте содержимое банки. При нанесении распылением необходимо нанести 2 слоя с расходом 125-150 г/м^2 на каждый. При нанесении кистью или валиком необходимо нанести не менее 3-х слоев с расходом 60-75 г/м^2 (1 л на 13-16 м^2) на каждый. Время сушки между слоями от 1,5 до 2 часов. Между первым и вторым слоем необходимо удалить поднявшийся ворс легким шлифованием с абразивом Р150-180.

Инструкции: рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°С до 25°С при относительной влажности 40-65%. Не наносить продукт под прямыми солнечными лучами или дождем. Хранить при температуре выше 5°С. Не замораживайте продукт. Малярные инструменты следует промывать мылом и большим количеством теплой воды. Держите банку закрытой, если не используете продукт.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Примечания:

- Данный технологический процесс предназначен только для вертикальных поверхностей;
- Для достижения максимального срока службы покрытия необходимо достичь совокупной толщины мокрой пленки лака не менее 250 мкм (~250 г/м² или 1 л на 4 м²);
- В целях профилактики появления трещин на пласти древесины и сохранения лакокрасочного слоя, настоятельно рекомендуется обработать открытые торцы специальным грунтом КОДА Силер.