

## Техническое описание

### КОДА Вакс

**Описание:** Интерьерный воск для внутренних работ.

**Цвет:** Прозрачный.

**Тип:** На водной основе.

**Назначение:** Воск для внутренних работ предназначен для окрашивания деревянных поверхностей внутри помещений. Рекомендуется колеровка по палитре ВК.

#### Общие характеристики:

- Подчеркивает природную красоту породы дерева;
- Экологичный продукт с низким содержанием ЛОС;
- Надежно защищает от воды, грязи и пыли;
- Комфортное нанесение;
- Быстрое высыхание, оптимально при окрашивании погонажа.

**Область применения:** деревянные стены, потолки, фасады мебели и другие не нагружаемые поверхности, кроме полов.

**Наполнение тары:** 0,9 л, 4,5 л или 18 л.

**Объем тары:** 1 л, 5 л или 20 л.

#### Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	34 ± 1
Вязкость (DIN4, 20°C):	30" ± 2
Плотность (г/м <sup>3</sup> ):	1 ± 0,02
Метод нанесения:	Кисть, распыление, валик
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	2 (распыление) или 3 (кисть, валик)
Расход на 1 слой:	125-150 г/м <sup>2</sup> (распыление) или 60-75 г/м <sup>2</sup> (кисть, валик)
Время сушки (при 20 °C и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	Водой до 10% (при необходимости)
Глянец:	Матовый (10%)

**Подготовка поверхности:** поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P80-120, после чего удалить образовавшуюся пыль.

**Нанесение и расход:** тщательно перемешайте содержимое банки. При нанесении распылением необходимо нанести 2 слоя с расходом 125-150 г/м<sup>2</sup> на каждый. При нанесении кистью или валиком необходимо нанести не менее 3-х слоев с расходом 60-75 г/м<sup>2</sup> (1 л на 13-16 м<sup>2</sup>) на каждый. Время сушки между слоями от 1,5 до 2 часов. Между первым и вторым слоем необходимо удалить поднявшийся ворс легким шлифованием с абразивом P150-180.

**Инструкции:** рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%. Не наносить продукт под прямыми солнечными лучами или дождем. Хранить при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт. Малярные инструменты следует промывать мылом и большим количеством теплой воды. Держите банку закрытой, если не используете продукт.

**Меры предосторожности:**

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.

**Примечания:**

- При нанесении на поверхность, которая была обработана транспортировочным антисептиком или консервирующими составами, необходима тщательная шлифовка во избежание возможных проблем по совместимости продуктов.
- Для достижения должной защиты от влаги необходимо достичь совокупной толщины мокрой пленки воска не менее 250 мкм (~250 г/м<sup>2</sup> или 1 л на 4 м<sup>2</sup>);
- Данный технологический процесс предназначен только для поверхностей, не испытывающих механического износа (например, нельзя наносить на деревянные полы и столешницы).